

Ficha Técnica

Cúbico Lanzado

Datos técnicos

Rango de resistencia: a los 28 días hasta 300 Kg./cm²

Fraguado: normal

En sus modalidades de morteros de resistencia hasta de 150kg/cm²

Tamaño máximo de gravas: de 3/8" y 3/4" hasta de 300kg/cm²

El concreto se suministra seco sin agua, normalmente el cliente cuenta con los equipo de lanzado los cuales agregan el agua y así colocar el concreto.

Usos

- Es recomendable para lugares donde se requiere proteger taludes.
- Zonas de derrumbes en carreteras.
- Protección de las paredes al realizar excavaciones
- Repellados con morteros



Nota: Siempre es importante considerar las necesidades y recomendaciones estructurales del proyecto para el tipo de resistencia.

Concreto Premezclado
de alta calidad