

Ficha Técnica

Cúbico Ligero

Datos técnicos

Revenimiento: hasta 18 cms con sus respectivas tolerancias

Peso volumétrico: de 1500 a 1950 kg/m³

Rango de resistencia: a los 28 días de hasta 250 kg/cm²

De fraguado normal que permite su colocación sin problemas. El revenimiento se mantiene dentro de las primeras 1.5 horas, a partir de que sale de la planta.

Usos

- Se recomienda para muros de división.
- Losa de azotea, entrepiso.
- Vivienda construida de forma monolítica.

Ventajas

- Permite reducir las cargas muertas en las estructura.
- Con característica térmica en donde el calor y/o el frío, no se conducen igual que en un material sólido, por eso es más resistente al fuego.
- Es apto para ser bombeado, con revenimientos mayores a 14 cm.
- Se puede aserrar y taladrar con facilidad.



Nota: Siempre es importante considerar las necesidades y recomendaciones estructurales del proyecto para el tipo de resistencia.

Concreto Premezclado
de alta calidad